

KARTA TECHNICZNA REGRANULATU
TWORZYWO:
Polipropylen / PP
BARWA
TERAKOTA
WYPRODUKOWANY Z:
**- BIG BAG PP
 - FLIZELINA PP**
FILTRACJA
35 mesh
OPAKOWANIE:
**- BIG-BAG 700-1200 KG NETTO
 - PALETY PRZEMYSŁOWE
 - WYMIARY CAŁKOWITE 120x100x200
 CM**
KSZTAŁT
PASTYLKI
WŁAŚCIWOŚCI

OZNACZENIE	JEDNOSTKA	METODA BADAŃ	WARTOŚĆ
Gęstość	Kg/m³	EN ISO 1183-1	0,969
MFR	g/10 min	EN ISO 1133	9-11
Udarność z karbem wg Charpy, 23°C	KJ/m²	EN ISO 179	2,9
Granica plastyczności	MPa	EN ISO 527	27,7
Wydłużenie względne przy zerwaniu	%	EN ISO 527	178,9
Temperatura mięknięcia wg Vicata, 10N Prędkość 50mm/min	°C	EN ISO 306	148