

**KARTA TECHNICZNA REGRANULATU**

<b>TWORZYWO:</b>	<b>Polipropylen / PP</b>
<b>BARWA</b>	<b>CZARNA, ZIELONA, NIEBIESKA, SZARA, TERAKOTA</b>
<b>WYPRODUKOWANY Z:</b>	<b>- BIG BAG PP - FLIZELINA PP</b>
<b>FILTRACJA</b>	<b>600 µm, zwiększona czystość dla zanieczyszczeń &lt; 600 µm o 30%</b>
<b>OPAKOWANIE:</b>	<b>- BIG-BAG 700-1200 KG NETTO - PALETY PRZEMYSŁOWE - WYMIARY CAŁKOWITE 120x100x200 CM</b>
<b>KSZTAŁT</b>	<b>PASTYLKI</b>

**WŁAŚCIWOŚCI**

<b>OZNACZENIE</b>	<b>JEDNOSTKA</b>	<b>METODA BADAŃ</b>	<b>WARTOŚĆ</b>
Gęstość	<b>Kg/m<sup>3</sup></b>	<b>EN ISO 1183-1</b>	<b>0,95</b>
MFR	<b>g/10 min</b>	<b>EN ISO 1133</b>	<b>10-12</b>
Udarność z karbem wg Charpy, 23°C	<b>KJ/m<sup>2</sup></b>	<b>EN ISO 179</b>	<b>3,1</b>
Granica plastyczności	<b>MPa</b>	<b>EN ISO 527</b>	<b>27,7</b>
Wydłużenie względne przy zerwaniu	<b>%</b>	<b>EN ISO 527</b>	<b>177</b>
Temperatura mięknięcia wg Vicata, 10N Prędkość 50mm/min	<b>°C</b>	<b>EN ISO 306</b>	<b>148</b>