

KARTA TECHNICZNA REGRANULATU**TWORZYWO:****Polipropylen / PP****BARWA****SZARA****WYPRODUKOWANY Z:****- BIG BAG PP
- FLIZELINA PP****FILTRACJA****35 mesh****OPAKOWANIE:****- BIG-BAG 700-1200 KG NETTO
- PALETY PRZEMYSŁOWE
- WYMIARY CAŁKOWITE 120x100x200
CM****KSZTAŁT****PASTYLKI****WŁAŚCIWOŚCI**

OZNACZENIE	JEDNOSTKA	METODA BADAŃ	WARTOŚĆ
Gęstość	Kg/m³	EN ISO 1183-1	0,969
MFR	g/10 min	EN ISO 1133	9-11
Udarność z karbem wg Charpy, 23°C	KJ/m²	EN ISO 179	2,9
Granica plastyczności	MPa	EN ISO 527	27,7
Wydłużenie względne przy zerwaniu	%	EN ISO 527	178,9
Temperatura mięknięcia wg Vicata, 10N Prędkość 50mm/min	°C	EN ISO 306	148