

KARTA TECHNICZNA
 TECHNICAL DATA SHEET

Informacje ogólne
Basic information
Tworzywo *Plastic type*
Regranulat polipropylenu
Polypropylene regranulate
Barwa *Color*
Czarny *Black*
Surowiec *Raw material*
Odpad PP *PP waste*
Filtracja *Filtration*
35 mesh
Opakowania *Packaging*
Big-bag 1100-1300 kg
Kształt *Shape*
Granulat *Pellets*
WŁAŚCIWOŚCI
PROPERTIES

Oznaczenie <i>Parameter</i>	Jednostka <i>Unit</i>	Metoda badań <i>Test method</i>	Wartość <i>Value</i>
Gęstość <i>Density</i>	Kg/m ³	EN ISO 1183-1	0,93
Szybkość płynięcia MFI <i>Melt flow index</i>	g/10 min	EN ISO 1133	8-12
Udarność z korbem wg Charpy, 23°C <i>Charpy notched impact strength 23°C</i>	KJ/m ²	EN ISO 179	2,4±0,3
Granica plastyczności <i>Yield stress</i>	MPa	EN ISO 527	27,7
Wydłużenie względne przy zerwaniu <i>Tensile strain at break</i>	%	EN ISO 527	178,9
Temperatura mięknięcia wg Vicata, 10N <i>Softening point, Vicat method 10N</i>	°C	EN ISO 306	148

Podane właściwości są wartościami przybliżonymi/typowymi produktu podawanymi informacyjnie dla odbiorcy. Obowiązkiem kupującego jest przetestowanie i ocena czy materiał pasuje do zastosowania

Stated values in this datasheet are approximate/standard. It is the responsibility of the customer to test and evaluate if the material suits the applicatio